

ALTRI TECNOPOLIMERI

PROPRIETA'

NORMATIVA

UM

PP

PROPRIETA' FISICHE

Densita'	DIN53479	g/cm ³	0.915
Assorbimento d'Acqua	**DIN53495	%	0.1
Temperatura max di impiego in aria per brevi durate	-	°C	140
Temperatura max di impiego in aria continuo	-	°C	100
Temperatura minima di impiego in aria continuo	-	°C	- 10

PROPRIETA' MECCANICHE

Carico di snervamento (σ_s)	*DIN53455	N/mm ²	33
Allungamento allo snervamento (ϵ_s)	DIN53455	%	-
Carico di rottura	DIN53455	N/mm ²	-
Allungamento a rottura (ϵ_r)	*DIN53455	%	~800
Resistenza all'urto	*DIN53453	kJ/m ²	NR
Resistenza all'urto, prova con intaglio	*DIN53453	kJ/m ²	10
Durezza Rockwell	DIN53465	Scala M	-
Test compressione: carico 1% deform. nominale	*DIN53454	N/mm ²	-
Modulo di elasticità	*DIN53457	N/mm ²	1300

PROPRIETA' TERMICHE

Temperatura di fusione	-	°C	160÷165
Temperatura di rammollimento VICAT	DIN53460	°C	90
Temperatura di deformazione sotto carico di flessione	DIN53461	°C	-
Coefficiente di dilatazione termica lineare (α)	DIN53752	K ⁻¹ X10 ⁴	1.6
Conducibilità termica a 23°C	DIN52612	W/(Kxm)	0.22

PROPRIETA' ELETTRICHE

Resistività di volume	**DIN53482	Ω /cm	10 ¹⁶
Resistività superficiale	**DIN53482	Ω	>10 ¹³
Costante dielettrica a 103 HZ (sosp. di 1 mm.)	**DIN53483	-	2.25
Fattore di dissipazione ($\tan \delta$) a 103 HZ	**DIN53483	-	<0.0003
Rigidità dielettrica (su spess. di 1 mm.)	**DIN53481	kV/mm	>55
Resistenza alle correnti di dispersione	112/030TI	-	-

ALTRE PROPRIETA'

Possibilità di incollaggio	-	-	Limitata
Assenza di rischi fisiologici	FDA	-	No
Coefficiente d'attrito a secco su acciaio	DIN53375	-	-
Infiammabilità	UL94	-	HB
Stabilità ai raggi UV	-	-	-